



# GSE-27X

高彈

耐熱收縮



## 基本物性

檢測項目	單位	檢測方法	數值
MI (190°C@2.16kg)	g/10min	ASTM D1238	1.0 - 2.0
密度	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792	0.95 - 1.05
硬度	Shore A	ASTM D2240	62±2
抗拉強度	kg/cm <sup>2</sup>	ASTM D638	37
延伸率	%	ASTM D638	690
撕裂強度	kg/cm	ASTM D624	26
軟化點	°C	ASTM D1525	105 - 110

## 外觀

1. 形狀：粒狀
2. 顏色：本色(白色)
3. 包裝：25KG/包



## 特色

1. 具優良的反撥彈性及良好的接著性能。
2. 與各種膠類相容性高。
3. 適用於過氧化物架橋系統。
4. 可做出和人造橡膠及天然橡膠發泡產品物性相仿，但是具有橡膠發泡沒有的回收性與低收縮性。

## 應用

運動休閒，鞋類，安全防護用具等需具備高回彈性、彈性或抗熱收縮的產品。

## 認證

經SGS 檢測 通過 不含八大重金屬(報告編號：TE/2020/10017)

## 儲存

1. 放置於陰涼處，避免陽光直射。儲存溫度低於50°C。
2. 遠離火源和熱源。
3. 如果未使用完，請保持包裝密封。